

SPEKTRA Decor Quarz

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту та декору інтер'єрної та фасадної поверхні. Покриття має високу паропроникність, водостійкість, стійкість до атмосферних впливів і застосовується для нового фарбування або ремонту старої поверхні, включаючи фасади історичних об'єктів, що знаходяться під захистом. Різні техніки нанесення дають різний декоративний ефект – такий, що дуже переливається, м'яко переливається або оксамитово-матовий. Остаточний вид обробки залежить від кількості шарів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Оксамитовий вигляд обробної плівки покриття
- численні кольорові відтінки
- Атмосферостійкість і стійкість до впливу шкідливого промислового середовища
- Висока водостійкість і паропроникність
- Висока декоративність

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАД	Силіконова емульсія і акрилатний сополімер, наповнювачі та спеціальні добавки у водному розчині
КОЛІР	HGMIX згідно з картками кольорів SPEKTRA Decor Quarz та SPEKTRA Decor Topaz & Decor Quarz NEW TRENDY SHADES
БЛИСК (EN 13300)	матовий
ЩІЛЬНІСТЬ	1,60 – 1,67 кг/л
МИЮЧА ЗДАТНІСТЬ	Не миється
РОЗВЕДЕННЯ	Водою до 10-15 %
EU VOC категорія і межі	IIA (I), 200 г/л (2010); наш продукт містить макс. 55 г/л
РОЗФАСОВКА	2 л
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	Термін зберігання вказаний на етикетці і дійсний за умови зберігання в сухому приміщенні (+5 °C до +35 °C) в оригінально закритій заводській тарі. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАМЕРЗАННЯ!

ІНСТРУКЦІЇ ПО ВИКОРИСТАННЮ

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Широкий пензель з твердою щетиною, техніка нанесення «хрест-навхрест»
УМОВИ ПРАЦІ	Температура фарби, повітря і поверхні, що фарбується не нижче +5 °C
ВИСИХАННЯ (T = +20 °C, відн. вологість повітря = 65 %)	Міжшаровий інтервал = 6–8 год.
ВИТРАТИ	Теоретична витрата на одношарове покриття: 5–7м ² /л Практична витрата залежать від ступеня абсорбції і шорсткості поверхні.
ОЧИЩЕННЯ РОБОЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ	Водою відразу після закінчення робіт.

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

З поверхні видалити пил, неміцні частинки та інші забруднення. Старе нетривке покриття видалити. Пошкодження і тріщини вирівняти масою на мінеральній основі. Потім поверхню просочити **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**, розведеною водою у співвідношенні 1: 3. Перед фарбуванням поверхня повинна бути сухою і міцною. Вміст вологи не повинен перевищувати 3%.

Оброблену просоченням інтер'єрну поверхню згладити **SPEKTRA Level Medium**. Перед фарбуванням шар шпаклівки відшліфувати і очистити від шліфувального пилу.

Нанесіть біоцидний засіб **SPEKTRA Sanitol*** на поверхні стін, уражені цвілью або водоростями. Після висихання намазаних ділянок, цвіль видаляється механічним шляхом. Подальша обробка поверхні ведеться вже описаним методом.

Плями від нікотину, води, гудрону, фломастерів і т.д. зафарбовуються **SPEKTRA Stain Block Grund** або **SPEKTRA АНТИНІКОТИНОВОЮ ФАРБОВОЮ**, яка є також фінішним покриттям. Міцні покриття глянцеві, напівглянцеві емалеві або дисперсійні очистити і відшліфувати наждачним папером зернистості 150. Далі йде фарбування наведеною системою ЛФП.

*Дотримуйтеся правил безпеки при застосуванні біоцидів. Перед застосуванням завжди читайте етикетку та інформацію про продукт.

СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

Системи для обробки поверхні перед нанесенням ґрунтовки **SPEKTRA Decor Grund** вказані в технічній інформації на **SPEKTRA Decor Grund**.

ТИП ПІДКЛАДКИ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
1X SPEKTRA Decor Grund біла	1X SPEKTRA Decor Quarz необхідного кольору

ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ

SPEKTRA Decor Quarz наноситься широким пензлем технікою «хрест-навхрест» або рівномірно у всіх напрямках. Коли покриття починає висихати рекомендуємо пройтися по ньому м'яким пензлем - це підвищує ефект матовості і оксамитовості покриття. При фарбуванні великих ділянок, рекомендується розділити роботу між двома малярами - фаза нанесення і фаза згладжування. Таким чином, буде забезпечена рівномірність покриття на всій поверхні.

- Напівпрозорий вигляд покриття: фарба **SPEKTRA Decor Quarz** в один шар.
- Покривність, вид покриття, що переливається: 1 шар б/ц і 1 шар колорованої фарби **SPEKTRA Decor Quarz**.
- Покривність, рівномірно оксамитовий, матовий вид покриття: 2 шари колорованої фарби **SPEKTRA Decor Quarz**.

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати
- При зниженні температури і високій вологості повітря час висихання продовжується.
- Остаточний вигляд покриття залежить від техніки нанесення і майстерності маляра. Для рівномірного виду покриття рекомендуємо, щоб фарбування виконувалося одним маляром.
- У порівнянні з еталоном кольорової карти, колір може відхилитися до 20 % через такі фактори як: різна абсорбція підкладки, техніка нанесення, робочий інструмент, швидкість висихання покриття і ступінь розведення фарби.