

SPEKTRA Latex Matt

ПРИЗНАЧЕННЯ

Для захисту та декору стін, що піддаються значній експлуатації, в передпокоях, коридорах, вестибюлях, сходових проходах (лікарні, дитячі садки, школи та інші громадські заклади). Підходить для фарбування всіх видів мінеральних штукатурок, волокнисто-цементних плит, бетону, гіпсокартонних плит, шпалер зі скловолна, паперових рельєфних шпалер і старих покриттів.

ВЛАСТИВОСТІ

- Матовий зовнішній вигляд покриття
- Без розчинників
- Висока здатність до миття
- Легкий догляд
- Хімічна стійкість
- Широкий вибір кольорів по тонувальній системі HGMIX

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СКЛАД	Стирол-акрилатна дисперсія, пігмент, наповнювачі та спеціальні добавки
КОЛІР	Білий, HGMIX (кілька тисяч відтінків)
ТОНУВАННЯ	За допомогою пігментних паст, що можна застосовувати для фарб на водній основі (до 3 %), і дисперсійних фарб для тонування; HGMIX
БЛИСК (EN 13300)	матовий
ЩІЛЬНІСТЬ	1,42–1,46 кг/л
МИЮЧА ЗДАТНІСТЬ (EN 13300)	клас 1
ПАРОПРОНИКНІСТЬ Sd (EN ISO 7783:2012)	0,08±0,01м (клас V1, висока)
ЛОС категорія і межі	IIA (а), 30 г/л (2010); наш продукт містить макс. 9,0 г/л
РОЗБАВЛЕННЯ	Водою до 5 % (пензлик, валик, безповітряне, розпилення високого тиску)
ПАКОВАННЯ	1 л, 2 л, 5 л, 10 л, 15 л
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ	Термін зберігання вказаний на пакованні та дійсний за умови зберігання в сухому приміщенні (+5 °C до +35 °C) в оригінально закритій заводській тарі. НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ ЗАМЕРЗАННЯ!

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

СПОСІБ НАНЕСЕННЯ	Валик (мікрофібра, 9 мм), пензель, розпилення (безповітряне, розпилення високого тиску 515/100 бар)
УМОВИ ПРАЦІ	Температура фарби, повітря і основи не нижче + 5 °C
ВИСИХАННЯ (Т = +20 °C, відн. вологість повітря = 65 %)	Міжшаровий інтервал = 4–6 год.
ВИТРАТИ	Теоретична витрата на двошарове покриття: 7–9 м ² /кг Практична витрата залежить від абсорбції і шорсткості поверхні
ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ	Водою відразу після закінчення робіт

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

З поверхні видалити пил, неміцні частинки, інші забруднення і старе нестійке покриття. Значні тріщини і пошкоджені місця заповнити масою на мінеральній основі. Далі поверхню обробити **SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl**. Поверхня перед фарбуванням повинна бути сухою і міцною.

Стінові поверхні з цвілью обробити **SPEKTRA Sanitol**. Після висихання цвіль видаляється механічним способом. У фарбу додати **SPEKTRA Anti Mould**, яка служить для профілактичного довгострокового захисту від розмноження мікроорганізмів.

Водорозчинні плями від нікотину, смол, олівців, патьоки і т.д. покриваються **SPEKTRA Stain Block Grund** та **SPEKTRA АНТИНІКОТИНОВОЮ ФАРБЮЮ**, яка є самостійним, фінішним покриттям.

Перед фарбуванням неушкодженої поверхні, раніше пофарбованої гладкими, глянцевими і напівгляцевими емаллями або дисперсійними фарбами, потрібно виконати її очищення і шліфування наждачним папером 150.

СИСТЕМИ ПОКРИТТІВ

ТИП ОСНОВИ	ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ	ПРОСОЧЕННЯ	ВИРІВНЮВАННЯ	ФІНІШНЕ ПОКРИТТЯ
Нова нефарбована основа - вапняно-цементні штукатурки - картонно-гіпсові плити - бетон і інші непористі поверхні		1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special / SPEKTRA Impregnation Acryl 1x SPEKTRA глибоке просочення	2x шпаклівка SPEKTRA Level Medium / Fine	Як мінімум 2x SPEKTRA Latex Matt (в залежності від кольору)
Дисперсійні покриття - кілька шарів пористих покриттів, що не миються - гладкі, глянцеві, покриття, що миються	Очищення, видалення нестійких частинок, ремонт пошкоджених ділянок Очищення, шліфування	1x SPEKTRA Impregnation Acryl Special/ SPEKTRA Impregnation Acryl	2x шпаклівка SPEKTRA Level Medium / Fine	

ПРИМІТКИ І ОСОБЛИВОСТІ

- Низька температура і висока вологість повітря продовжують час висихання.
- Перед застосуванням фарбу ретельно перемішати.
- Занадто високе розбавлення фарби водою знижує, відповідно, покривність кольорової плівки.
- Остаточний зовнішній вигляд плівки залежить від основи. Гладкий рівномірний блиск плівки покриття можливий лише на рівній поверхні, тому перед нанесенням основної фарби рекомендуємо вирівняти поверхню за допомогою шпаклівки **SPEKTRA Level Fine** (2 шари з проміжним і остаточним шліфуванням).
- Покривність **SPEKTRA Latex Matt** яскравих червоних, жовтих, бордових та зелених відтінків нижча, тому 2-х шарів недостатньо. Перед нанесенням фарби обраного кольору (у 2–3 шари), ми рекомендуємо нанести один шар як ґрунтувальний, що пігментований у відтінок основного кольору. Для досягнення гарного зовнішнього вигляду покриття необхідне ретельне нанесення.
- Перед початком вологого прибирання обов'язково перевірте стійкість покриття до миючого засобу на прихованій ділянці стіни.
- Підвищити стійкість до зношування можна за допомогою прозорого лаку **SPEKTRA Domflok Matt**, який наноситься поверх **SPEKTRA Latex Matt**.
- Якість вологого прибирання залежить від ступеня блиску покриття, тобто глянцеве покриття чиститься легше. Плями на покритті видаляються м'якою серветкою і м'яким, неабразивним миючим засобом.