

КРАСКА ДЛЯ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ «TRAFFIC»

ТУ У 24.3-32741978-016: 2008

По всем показателям краска соответствует требованиям СОУ 42.1-37641918-116:2014.

Область применения

Для разметки проезжей части автомобильных, стоянок для парковки автомобилей, взлетно-посадочных полос аэропортов, производственных и складских помещений, спортивных площадок и др.

Применяют на асфальтобетонных, асфальтобитумных, цементобетонных и бетонных поверхностях.

Техническая характеристика	
Состав	Смола акриловая, пигменты, наполнители, целевые добавки
Цвет	Белый, желтый, красный, синий (другие цвета по согласованию с заказчиком)
Объемная доля не летучих веществ	60 %
Растворитель	Сольвент, бутилацетат, этилацетат, 646
Упаковка	30 кг
Гарантийный срок хранения	12 месяцев от даты изготовления
Руководство по применению краски	
Способы нанесения	-специальные разметочные машины (материал готов к нанесению), - ручную (валик, кисть) при разбавлении до 10%
Условия нанесения	Краску наносят при температуре от 5 °С до 30 °С . <i>Не допускается проведение работ при повышенной влажности воздуха, во время атмосферных осадков, тумана или выпадения росы.</i>
Время высыхания	При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха не более 65 % - (18-20) мин.
Толщина сухой пленки 1 слоя	Для возобновления старой разметки 120-150 мкм (<i>при толщине жидкого слоя от 300 мкм до 400 мкм</i>) Расход 600-800 гр/м ² Для новой разметки 200-250 мкм (<i>при толщине жидкого слоя от 400 мкм до 550 мкм</i>) Расход 800-1000 гр/м ²
Очистка инструментов	Сольвент, бутилацетат, этилацетат, 646

Подготовка поверхности

Покрытие дороги очистить от **пыли, грязи, песка, масла** и непрочных слоев старой разметки. Покрытие должно быть без ям и деформаций, **сухим** и чистым.

На новых асфальтобитумных покрытиях разметку рекомендуется наносить после того, как покрытие сформируется и с поверхности проезжей части исчезнет битумная пленка (**не ранее чем через 10 суток**).

Для новых бетонных поверхностей не ранее 28 суток. Рекомендуется предварительное грунтование акриловыми грунтовками (можно применять разбавленную до 10-15 % краску)

Подготовка краски

Тщательно перемешать и, при необходимости, разбавить до рабочей вязкости.