



Aura Luxpro 7

Акрилатна фарба для високоякісного оздоблення стель та стін

- ✓ Шовково-матова
- ✓ Відмінні декоративні характеристики
- ✓ Багаторазове миття



Опис	
Властивості	<p>Інтер'єрна акрилатна фарба для стель і стін з високими декоративними характеристиками.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Особливо стійка до миття фарба з високими декоративними характеристиками. ✓ Має високу адгезію і легко розподіляється по поверхні, забезпечуючи невелику витрату при збереженні високої покривності. ✓ Утворює гладку поверхню з приємним шовковистим блиском. ✓ Тонкошарова. ✓ Підходить для фарбування структурних поверхонь і шпалер різних типів. ✓ Утворює міцне покриття, стійке до багаторазового миття (I клас зносостійкості за DIN EN 13300). ✓ Додатки, що містяться, сприяють легкому видаленню забруднень. ✓ Остаточну стійкість до миття покриття набуває через 3-4 тижні. ✓ Паропроникна. ✓ Без розчинників. ✓ Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу 2004/42/CE. ✓ Гарантія високої якості оздоблювальних робіт.
Призначення	<p>Інтер'єрна акрилатна фарба для стель і стін з високими декоративними характеристиками. Для фарбування в приміщеннях з нормальними і високими експлуатаційними вимогами, а також там, де потрібно часте вологе прибирання: житлові та офісні приміщення, дитячі та класні кімнати, кухні, коридори, фойє, місця громадського користування, сходові клітини.</p>
Типи поверхонь для нанесення	<p>Застосовується по нових або раніше пофарбованих водно-дисперсійними або алкідними фарбами основах: бетону, газобетону, силікатній цеглі, зашпакльованих або обштукатурених поверхнях, ДВП і ДСП, а також гіпсокартону. Відмінно підходить для фарбування структурних поверхонь, а також рельєфних, тиснених і скловолокнистих шпалер.</p>
Стандарти якості	<ul style="list-style-type: none"> • I клас зносостійкості по DIN EN 13300 • Вміст ЛОС (леткі органічні сполуки) відповідає директиві Європейського Союзу

2004/42/CE.	
Технічні характеристики	
Підготовка поверхні	<p>Нефарбовані поверхні: очистити поверхню від неміцного і відшарованого матеріалу, бруду і пилу. Крейдяну і вапняну побілку слід повністю видалити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Часто зволожені і схильні до утворення цвілі поверхні перед фарбуванням повинні бути оброблені засобом Biotol (або Biotol spray). Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою ТМ Eskaro або ТМ Aura. В сухих приміщеннях для нанесення першого шару можливе використання фарби AURA Luxpro 3.</p> <p>Пофарбовані поверхні: очистити поверхню від нетривкої і відшарованої фарби, бруду й пилу. За необхідності поверхню знежирити 3-5% розчином соди, промити водою і висушити. Нерівності, тріщини і вибоїни вирівняти акриловою шпаклівкою. Раніше пофарбовані олійною фарбою або емаллю поверхні очистити від покриття, що відшаровується, обробити наждачним папером до шорсткості і очистити від утвореного пилу. Нерівномірно вбираючі поверхні заґрунтувати водно-дисперсійної ґрунтовкою ТМ Eskaro або ТМ Aura.</p>
Нанесення	Перед застосуванням фарбу перемішати. Наносити валиком, пензлем або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб) в 1-2 шари. При розпиленні під високим тиском застосовувати сопло 0,017"-0,021". За необхідності для нанесення першого (ґрунтувального) шару фарбу можна розбавити водою не більше ніж 10% за об'ємом. Роботи проводити за температури навколишнього повітря та основи від +5°C до +30°C. Другий шар фарби наносити не раніше ніж через 2 години після нанесення першого. Увага! Покриття набуває остаточний колір після висихання фарби.
Колір	Біла (База А).
Колерування	Машинне колерування за системою Eskarocolor - понад 8 000 відтінків в пастельні (база А) тони. Ручне колерування пігментними пастами Aura.
Витрата	7-12 м ² /л на один шар. Витрата Aura Luxpro 7 на один шар складе від 2,5 до 4,3 л на площі 30м ² . Витрата фарби залежить від типу і підготовки поверхні.
Час висихання	2 години за температури +20°C і відносної вологості повітря 65%.
Робочі інструменти	Пензель, валик, розпилювач.
Очищення інструментів	Одразу після використання промити водою. Засохла фарба механічно очищається.
Склад	Вода, полімерна акрилова дисперсія, білий пігмент - діоксид титану, наповнювачі.
Додаткова інформація	
Морозостійкість	Не заморожувати.
Гарантійний термін зберігання	24 місяці від дати, зазначеної на упаковці.
Умови зберігання	Зберігати і транспортувати в непошкодженій оригінальній упаковці за температури від +5°C до +35°C. Не піддавати заморожуванню і впливу прямих сонячних променів.
Запобіжні заходи	Під час роботи дотримуватися загальних правил гігієни праці. Працювати в провітрюваному приміщенні, в робочому одязі, рукавицях. Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі промити водою. Фарба пожежо- і вибухобезпечна.
Утилізація	Залишки висохлої фарби підлягають утилізації як побутове сміття, полімерна тара підлягає збору для вторинної переробки або утилізації як побутове сміття.
Об'єм/маса	1 л (1,2 кг); 2,5 л (2,9 кг); 5 л (5,8 кг); 10 л (11,6 кг)